

**PROFIL DE PRODUIT**

<b>DESCRIPTION GÉNÉRIQUE</b>	Une solution avancé de polymère fluoré thermo-durcissable
<b>UTILISATION COURANTE</b>	Un revêtement à haute teneur en solide à base de polymère fluoré qui procure un fini ultra durable. Ce produit est facile d'application tant au pinceau qu'au rouleau ou par pulvérisation. Ce produit offre une tenue de lustre et de couleur hors de l'ordinaire et ce même dans les conditions d'exposition des plus sévères. Sous certaines conditions, ce produit peut restaurer les revêtement de polymère fluoré appliqué sur bobine. Contactez le service technique de Tnemec ou votre représentant Tnemec pour plus de détails.
<b>COULEURS</b>	Référez-vous au guide des couleurs de Tnemec. <b>N.B.</b> : Certaines couleurs peuvent exiger des couches multiples selon la méthode d'application et la couleur de la couche de finition. La couche précédente devrait être du même ton de couleurs, mais sensiblement différente. Lors du choix de la couleur de la couche de finition (Série 1071), la couleur de la couche intermédiaire sera choisie par le laboratoire de couleurs de Tnemec.
<b>FINI</b>	Semi-lustré
<b>CRITÈRES DE RENDEMENT</b>	Communiquez avec votre représentant Tnemec pour des résultats d'essai.

**SYSTÈMES DE PEINTURES**

<b>APPRÊTS</b>	Séries 1, 27, 66, L69, L69F, N69, N69F, V69, V69F, 90-97, H90-97, 91-H2O, 94-H2O, 135, 161, 394. <b>N.B.</b> : La Série 1 et 394 exige une couche intermédiaire avant d'appliquer la couche de finition avec la Série 1071.
<b>COUCHE INTERMÉDIAIRE</b>	Séries 73, 750, 1075, 1075U (une couche intermédiaire peut s'avérer nécessaire pour certaines applications, veuillez communiquer avec Tnemec.) <b>N.B.</b> : En recouvrant avec la Série 1071, les temps de recouvrement maximum suivants s'appliquent : par-dessus 27, 66, L69, L69F, N69, N69F, V69, V69F, 135 ou 161, 14 jours; par-dessus sur lui-même, 30 jours; par-dessus 750, 45 jours; par-dessus 73 ou 90-97, 1075, 1075U, 90 jours.

**PRÉPARATION DE LA SURFACE**

<b>EXPOSITION EXTÉRIEURE TOUTES LES SURFACES</b>	Consultez la fiche technique du primaire afin d'obtenir les renseignements pertinent pour la préparation de la surface. Doivent être propres, sèches, et exemptes d'huile, de graisse et autre contaminants.
--	--

**FICHE TECHNIQUE**

<b>CONCENTRATION VOLUMIQUE DES SOLIDES</b>	60,0 ± 2,0 % (mêlé) †
<b>ÉPAISSEUR DU FEUIL SEC RECOMMANDÉE</b>	2,0 à 3,0 mils (50 à 75 micromètres) par couche. <b>N.B.</b> : Le nombre de couches requises ainsi que l'épaisseur du feuil sec dépendront du substrat, de la méthode d'application et du type d'exposition auquel le produit sera exposé. Communiquez avec votre représentant Tnemec pour de plus amples informations.

**TEMPS DE DURCISSEMENT**

Température	Avant contact	Avant manipulation	Minimum avant recouvrement ‡
90 °F (32 °C)	10 minutes	4 heures	5 à 8 heures
70 °F (21 °C)	30 minutes	6 à 8 heures	10 à 12 heures
50 °F (10 °C)	1 heure	12 à 15 heures	16 à 24 heures

‡ Maximum avant recouvrement : 30 jours. Le temps de durcissement varie selon la température de surface, la circulation d'air, l'humidité et l'épaisseur du feuil. **N.B.** : Pour un durcissement plus rapide et des applications à basse température, ajoutez l'accélérateur pour polyuréthane numéro 44-710; consultez la fiche technique du produit séparée.

**COMPOSÉS ORGANIQUES  
VOLATILS (COV)**

Méthode EPA 24 †  
**Non dilué** : 2,65 lb/gal (317 g/l)  
**Dilué 5 % (Diluant numéro 63)** : 2,89 lb/gal (346 g/l)  
**Dilué 5 % (Diluant numéro 56)** : 2,67 lb/gal (320 g/l)

**POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUE  
DANGEREUX (HAPS)**

**Non dilué** : 3,93 lb/gal en extrait sec

**RENDEMENT EN SURFACE  
THÉORIQUE**

962 mil pi<sup>2</sup>/gal (23,6 m<sup>2</sup>/l à 25 micromètres). †

**NOMBRE DE CONSTITUANTS**

Deux : Partie A et Partie B

**RATIO DE MÉLANGE**

Par volume : Cinq (partie A) à une (partie B)

**EMBALLAGE**

	PARTIE A	PARTIE B	Produit (mêlé)
Ensemble moyen	Seau de 5 gallons remplissage partiel	Seau de 1/2 gallon	3 gallons (11, l)
Petit ensemble	Seau de 1 gallon remplissage partiel	Contenant de 1 pinte remplissage partiel	1 gallon (3,79 l)

**POIDS NET PAR GALLON**

11,59 ± 0,25 lb (5,26 ± 0,11 kg) (mêlé) †

**TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE**

Minimum 20 °F (-7 °C) Maximum 110 °F (43 °C)

**RÉSISTANCE THERMIQUE**

(Sec) Continu 250 °F (121 °C) Intermittent 275 °F (135 °C)

**DURÉE DE CONSERVATION**

12 mois à la température d'entreposage recommandée.

**POINT D'ÉCLAIR - SETA**

Partie A : 81 °F (27 °C) Partie B : 130 °F (54 °C)

# FLUORONAR® | SÉRIE 1071

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les revêtements contiennent des produits chimiques considérés comme dangereux. Lisez attentivement l'étiquette d'avertissement sur le contenant et la fiche signalétique pour connaître les renseignements importants sur la santé et la sécurité avant d'utiliser ce produit.  
**Gardez hors de la portée des enfants.**

## APPLICATION

### TAUX DE GARNISSAGE

	Mils secs (micromètres)	Mils humides (micromètres)	pi <sup>2</sup> /gal (m <sup>2</sup> /gal)
Suggéré	2,5 (65)	4,0 (100)	385 (35,8)
Minimum	2,0 (50)	3,5 (90)	481 (44,7)
Maximum	3,0 (75)	5,0 (125)	321 (29,8)

Veillez tenir compte de l'excès de pistolage et des irrégularités de la surface. L'épaisseur du feuil sec est arrondie au 0,5 mil ou aux 5 micromètres près. L'application d'un revêtement sous l'épaisseur de feuil sec minimale ou au-dessus de l'épaisseur du feuil sec maximale recommandée peut nuire au rendement de la peinture. †

### MÉLANGE

Mélangez le contenu de la partie A, en vous assurant qu'aucun pigment ne repose au fond du contenant. Ajoutez le contenu du contenant marqué partie B à la partie A en mélangeant. Continuez à mélanger jusqu'à ce que les deux constituants soient complètement homogènes. N'utilisez pas le produit mélangé au-delà de la durée de vie en pot.  
**Attention : La partie B est sensible à l'humidité atmosphérique et peut réagir avec celle-ci. Tout produit inutilisé doit être conservé hermétiquement fermé en permanence.**

### DILUTION

Pour la pulvérisation à l'air, diluez jusqu'à 5 % ou 1/4 pinte (190 ml) par gallon avec le diluant numéro 63. Pour le rouleau, diluez 3 % à 5 % ou 1/4 pinte (190 ml) par gallon avec le diluant numéro 63. La dilution est nécessaire pour une application adéquate. **Attention : N'ajoutez pas de diluant si plus de 30 minutes se sont écoulées depuis le mélange des deux constituants. N.B. :** Lorsqu'il est nécessaire de réduire les émissions de composés organiques volatils, un maximum de 5 % de diluant numéro 56 peut être employé pour se conformer aux règlements sur les émissions de composés organiques volatils.

### DURÉE DE VIE EN POT

5 heures à 50 °F (10 °C)    2 heures à 70 °F (21 °C)    1 heure à 90 °F (32 °C)

### OUTILS D'APPLICATION

**Pulvérisation à l'air**

Pistolet	Buse à peinture	Buse à air	Diam. int. du boyau à air	Diam. int. du boyau à peinture	Pression d'atomisation	Pression d'air au réservoir d'alimentation
DeVilbiss JGA	E	704 ou 765	5/16 ou 3/8 po (7,9 ou 9,5 mm)	3/8 ou 1/2 po (9,5 ou 12,7 mm)	75 à 90 lb/po <sup>2</sup> (bar 5,2 à 6,2)	10 à 20 lb/po <sup>2</sup> (0,7 à 1,4 bar)

Les basses températures ou des boyaux d'alimentation de peintures plus longs requerront une pression d'air au réservoir plus élevée pour l'atomisation. Utilisez l'orifice de buse et la pression d'atomisation adéquate pour l'équipement utilisé ainsi que pour les techniques d'applications et les conditions atmosphériques.

**Rouleau :** Utilisez un manchon à poils synthétiques de 1/4 po ou 3/8 po (6,4 mm ou 9,5 mm). N'utilisez pas de manchons à poils moyens ou longs.

**Pinceau :** Utilisez un pinceau fait de soies naturelles ou synthétiques de qualité supérieure.

Communiquez avec Tnemec pour de plus amples informations sur l'application par pulvérisation électrostatique.

### TEMPÉRATURE DE SURFACE

Minimum 40 °F (4 °C)    Maximum 120 °F (49 °C)

La surface devrait être durcie et à au moins 5 °F (3 °C) au-dessus du point de rosée.

Temps de durcissement nécessaire pour développer la résistance au contact direct avec l'humidité versus la température de surface :

40 °F (4 °C) : 44 heures	50 °F (10 °C) : 21,5 heures	60 °F (16 °C) : 11 heures
70 °F (21 °C) : 7 heures	80 °F (27 °C) : 5 heures	90 °F (32 °C) : 3,5 heures
100 °F (38 °C) : 2 heures		

Si le revêtement est exposé à l'humidité avant que les paramètres précédents ne soient satisfaits, des zones ternes, mates ou à l'aspect tacheté peuvent se développer. Les temps réels varieront avec la circulation d'air, l'épaisseur du feuil et l'humidité.

### NETTOYAGE

Rincez et nettoyez tout l'équipement immédiatement après usage avec le diluant recommandé ou du méthyléthyle-cétone (MEK).

† Les valeurs peuvent varier selon la couleur.

GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DU VENDEUR : Tnemec Company, Inc. garantit uniquement que ses revêtements attestés par la présente répondent aux normes de composition de Tnemec Company, Inc. LA PRÉSENTE GARANTIE DÉCRITE DANS LE PARAGRAPHE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QUI S'ÉTENDE AU-DELÀ DE LA PRÉSENTE DESCRIPTION. Le seul et exclusif recours de l'acheteur à l'encontre de Tnemec Company, Inc. est le remplacement du produit dans l'éventualité où une défectuosité du produit est constatée, et le recours exclusif ne peut pas être considéré comme n'ayant pas atteint son objectif essentiel dès lors que Tnemec est disposée à fournir à l'acheteur un produit de remplacement comparable. AUCUN AUTRE RECOURS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES POUR PERTES DE BÉNÉFICES, PERTE DE VENTES, DOMMAGE À LA PERSONNE OU DOMMAGE MATÉRIEL, DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL OU TOUTE AUTRE PERTE ACCESSOIRE OU INDIRECTE) NE SERA À LA DISPOSITION DE L'ACHETEUR. Les renseignements techniques et les applications du présent document sont fournis pour établir un profil général du revêtement et des procédures appropriées en matière d'application de revêtement. Les résultats d'essais de performance ont été obtenus dans un environnement contrôlé et Tnemec Company n'allègue pas que ces essais ou tout autre essai représentent précisément tous les environnements. Étant donné que les facteurs d'application, environnementaux et de conception peuvent varier sensiblement entre eux, il est nécessaire de faire preuve de prudence au niveau de la sélection et de l'utilisation du revêtement.

Tnemec Company Incorporated 6800 Corporate Drive Kansas City, Missouri 64120-1372 1-800-TNEMEC1 Fax: 1-816-483-3969 www.tnemec.com