



T N E M E C

CHEMBLOC SÉRIE 239SC

PROFIL DE PRODUIT

DESCRIPTION GÉNÉRIQUE	Epoxie novolac à base de polyamine modifiée
UTILISATION COURANTE	Un revêtement multi usage offrant une grande résistance aux produits chimiques pour les tapis renforcé de fibre de verre (65 mils ou 1652 µ) ou sous forme de mortier/tapis renforcé de fibre de verre (125 mils ou 3125 µ) pour les confinements secondaires. Offre une protection contre les produits chimiques agressifs, cycle thermique, l'impact et l'abrasion.
COULEURS	00GR Gris. Cette couleur peut ne pas être uniforme et n'est pas prévue comme couche de finition (voir les couches de finition énumérées ci-dessous). N.B. : Les époxies farinent et jaunissent suite à une exposition prolongée aux UV et à un éclairage artificiel. Un manque de ventilation, un mélange inachevé, une mauvaise catalysation ou l'utilisation d'appareils de chauffage qui émettent du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone pendant l'application et les étapes initiales du durcissement peuvent produire un voile d'amine qui pourrait affecter l'adhérence des couches ultérieures. Les époxies présenteront des tâches après une exposition prolongée à certains acides. Par conséquent, nous vous recommandons des couleurs plus foncées.

SYSTÈMES DE PEINTURES

APPRÊT/SURFAÇAGE/PRODUIT DE RAGRÉAGE	Séries 215, 218. N.B. : Une trousse de réparation de la Série 201, avec de la silice sublimée en partie C, est disponible pour de petites réparations de ragréage/surfaçage (référez-vous au bulletin technique 99-22). Pour des réparations plus importantes et des informations supplémentaires, communiquez avec votre représentant Tnemec ou avec les services techniques de Tnemec.
APPRÊTS	Auto primaire ou Série 201, 208, 241.
COUCHE DE FOND FLEXIBLE	Série 206SC (remplacement optionnel pour la couche de fond mortier/coulis des Séries 237SC et 239SC). Référez-vous à la fiche technique du produit pour de plus amples informations.
COUCHES DE FINITION	Séries 120-5001, 280, 282, 252SC. N.B. : Une couche de substance saturante constituée de liquides 239SC est nécessaire pour noyer la natte de fibre de verre avant d'appliquer la couche de finition.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

BÉTON	<p>Préparez les surfaces par une méthode adaptée à l'exposition et à l'utilisation. Référez-vous à la fiche technique appropriée de couche primaire pour des recommandations particulières. Lorsque auto-apprêtant :</p> <p>Allouez au béton neuf coulé sur place un période de durcissement minimum de 28 jours à 24°C (75°F). Vérifiez la sécheresse du béton en utilisant du chlorure de calcium tel que décrit et conformément à ASTM F 1869 "Standard Test Method for Measuring Moisture Vapor Emission Rate of Concrete Subfloor Using Anhydrous Calcium Chloride" (la transmission de vapeur d'eau ne doit pas dépasser trois livre par 1,000 pi.ca. sur une période de 24 heures), à l'aide d'une sonde tel que précisé et conformément à F 2170 "Standard Test Method for Determining Relative humidity in Concrete using in-situ Probes" (l'humidité relative ne doit pas excéder 80%), ou à l'aide d'une pellicule plastique tel que décrit et en conformité avec D 4263 "Standard Test Method for Indicating Moisture in Concrete by the plastic Sheet method" (aucune humidité présente). N.B.: Les essais (tests) mentionnés ci-haut ne peuvent assurer d'éviter des problèmes reliés à l'humidité avec les dalles de béton existantes. Ceci est tout particulièrement vrai si la présence d'une membrane étanche sous la dalle ne peut être confirmé, ou si le béton est contaminé par de l'huile, déversement chimique, silicates non réagi, chlorures de même que si on soupçonne une réaction alcaline silicate (alkali silicate reaction ou ASR).</p> <p>Préparez la surface de béton conformément à la norme NACE No 6/SSPC-SP13 "Joint Surface Preparation Standards" et les directives techniques ICRI. Abrasez au jet, grenailage, jet d'eau ou mécaniquement la surface de béton afin d'enlever la laitance, agent de mûrissement, durcisseur, scellant et autres contaminants tout en procurant un profil de surface égal ou supérieur à ICRI-SP 3. Les grandes fissures, les manques et autres imperfections de surface doivent être comblés avec un produit de remplissage ou de surfaçage. N.B.: Lorsque la teneur en humidité est supérieure à 3 livres sur 1,000 pieds carré ou l'humidité relative surpasse 80%, les Séries 208 ou 241 peuvent être utilisés en remplacement comme primaire. Veuillez vous référer aux fiches techniques des Séries 208 ou 241 pour de plus amples informations.</p>
TOUTES LES SURFACES	Doivent être propres, sèches, et exemptes d'huile, de graisse et autre contaminants.

FICHE TECHNIQUE

CONCENTRATION VOLUMIQUE DES SOLIDES	100 % (mêlé)								
ÉPAISSEUR DU FEUIL SEC RECOMMANDÉE	Primaire: 4,0 à 12,0 mils (100 à 305 micromètres) par couche. Couche de fond résineuse: 6,0 à 12,0 mils (150 à 305 micromètres). Couche de fond de mortier/coulis : 60 à 80 mils. Substance saturante: 8,0 à 12,0 mils (200 à 305 micromètres).								
TEMPS DE DURCISSEMENT	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Température</th> <th>Avant couche de finition</th> <th>Mise en service</th> <th>Durcissement complet</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>75 °F (24 °C)</td> <td>8 à 24 heures</td> <td>24 heures</td> <td>5 jours</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si plus de 24 heures se sont écoulées entre les couches, la surface enduite de ChemBloc doit être scarifiée mécaniquement avant d'appliquer la couche de finition. N.B. : Un durcissement de 24 heures est nécessaire avant de permettre la circulation des personnes, le confinement secondaire et l'exposition à certains produits chimiques doux. Un durcissement allant jusqu'à cinq jours est nécessaire pour certaines expositions chimiques agressives. Communiquez avec votre représentant Tnemec ou les services techniques de Tnemec.</p>	Température	Avant couche de finition	Mise en service	Durcissement complet	75 °F (24 °C)	8 à 24 heures	24 heures	5 jours
Température	Avant couche de finition	Mise en service	Durcissement complet						
75 °F (24 °C)	8 à 24 heures	24 heures	5 jours						
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)	Non dilué : 0,13 lb/gal (16 g/l) Dilué 10 % (numéro) : 0,78 lb/gal (93 g/l)								
POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUE DANGEREUX (HAPS)	Non dilué : 0,0 lb/gal en extrait sec Dilué à 10 % : 0,7 lb/gal en extrait sec								
RENDEMENT EN SURFACE THÉORIQUE	1 604 mil pi ² /gal (39,4 m ² /l à 25 micromètres). Consultez la rubrique APPLICATION pour les taux de garnissage.								
NOMBRE DE CONSTITUANTS	Ensemble de confinement à la résine (RCK) - deux : Partie A (époxy) et partie B (amine) Ensemble de confinement au mortier (MCK) - trois : Parties A (époxy), B (amine) et C (agrégat)								

CHEMBLOC | SÉRIE 239SC

EMBALLAGE

	PARTIE A	PARTIE B	PARTIE C	Produit (mélangé)
RCK	1 contenant de 1 gallon	1 contenant de 1/2 gallon	S.O.	1,5 gallon
MCK	1 contenant de 1 gallon	1 contenant de 1/2 gallon	1 sac de 30 livres	3 gallons

N.B. : La natte renforcée en fibre de verre (S211-0215) est mesurée en pi² et vendue en rouleaux de 38 po x 500 pi (1.500 pi²). Elle n'est pas vendue sur mesure. (Vendue séparément pour les deux tailles d'ensemble.)

9,30 ± 0,25 lb (4,22 ± 0,11 kg) (parties A et B mélangées)

POIDS NET PAR GALLON

TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE

Minimum 50 °F (10 °C) Maximum 90 °F (32 °C)

Le produit devrait être stocké à une température entre 70 °F et 90 °F (21 °C et 32 °C) pendant au moins 48 heures avant l'utilisation.

RÉSISTANCE THERMIQUE

(Sec) Continu 300 °F (149 °C) Intermittent 325 °F (163 °C)

DURÉE DE CONSERVATION

12 mois à la température d'entreposage recommandée.

POINT D'ÉCLAIR - SETA

S.O.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Les revêtements contiennent des produits chimiques considérés comme dangereux. Lisez attentivement l'étiquette d'avertissement sur le contenant et la fiche signalétique pour connaître les renseignements importants sur la santé et la sécurité avant d'utiliser ce produit.

Gardez hors de la portée des enfants.

APPLICATION

TAUX DE GARNISSAGE

Avant de commencer, obtenez et lisez complètement le Guide d'installation et d'application de confinement auxiliaire.

	Mils secs (micromètres)	Mils humides (micromètres)	pi ² /ensemble (m ² /ensemble)
Primaire (RCK)	4,0 - 12,0 (100 - 305)	4,0 - 12,0 (100 - 305)	201 - 602 (18,6 - 55,9)
Couche de fond résineuse (RCK)	6,0 - 12,0 (150 - 305)	6,0 - 12,0 (150 - 305)	201 - 401 (18,6 - 37,3)
Couche de fond de mortier/coulis (MCK) †	60,0 - 80,0 (1525 - 2030)	60,0 - 80,0 (1525 - 2030)	61 - 81 (5,6 - 7,5)
Couche de substance saturante (RCK)	8,0 - 12,0 (205 - 305)	8,0 - 12,0 (205 - 305)	201 - 301 (18,6 - 27,9)

† Les taux de garnissage sont basés sur l'ajout de tout le produit de remplissage de la partie C. **N.B.:** Le taux de garnissage peut varier en fonction de l'application si celle-ci est effectuée à l'horizontale ou à la verticale.

MÉLANGE

Utilisez une perceuse à vitesse variable avec une lame de boîte. Mélangez lentement la partie A et ajoutez la partie B tout en continuant de mélanger pendant au moins deux minutes. Assurez-vous que toute la partie B est mélangée avec la partie A en raclant les parois du seau avec une spatule flexible. **N.B. :** Un grand volume de produit durcira rapidement s'il n'est pas appliqué ou réduit en volume.

Attention : Ne pas resceller le produit mélangé. Un risque d'explosion peut être créé.

Couche de fond de mortier/coulis : Si un mortier de couche de fond est nécessaire, ajouter lentement un sac de 30 livres du produit de remplissage de la partie C (S211-0214) aux liquides mélangés jusqu'à ce que tout le produit de remplissage de la partie C soit mélangé de façon homogène. Le rendement sera approximativement de 3 gallons. Pour obtenir un coulis de couche de fond rempli, vous pouvez réduire la quantité de produit de remplissage de la partie C d'environ 8 lb ou de 25 %.

DILUTION

Normalement non requis. La couche de substance saturante peut être diluée jusqu'à 10 % à l'aide du diluant numéro 2.

DURÉE DE VIE EN POT

30 à 35 minutes à 75 °F (24 °C)

L'augmentation de la température du produit réduira de manière significative la durée de vie en pot.

APPLICATION

Primaire : 4,0 à 12,0 mils secs (100 - 305 micromètres), 4,0 - 12,0 mils humides (100 - 305 micromètres), 201 - 602 pi²/gallon (18,6 - 55,9 m²).

Application renforcée par tapis de fibre de verre (RCK) : Appliquez uniformément avec le rouleau les liquides mélangés (parties A et B) à un taux de 6,0 - 12,0 mils ou à un taux de 201 - 401 pi²/ensemble (18,6 - 37,3 m²).

Application renforcée avec mortier renforcé avec tapis de fibre de verre (MCK) : Appliquez uniformément à la truelle le mélange des liquides des parties A et B et du produit de remplissage de la partie C (S211-0214) à un taux d'approximativement 60 - 80 mils ou de 61 - 81 pi²/ensemble (5,6 - 7,5 m²) jusqu'à obtenir une finition lisse et régulière.

Renfort et saturant (résine) : Profitez que la couche de fond est encore humide pour étendre et comprimer la natte renforcée en fibre de verre (S211-0215) dans la surface. En utilisant un rouleau à nervure, aplanissez la fibre de verre pour éliminer toutes les poches d'air. Une fois le tapis mis en place, noyez-le immédiatement dans une couche de saturant de la Série 239SC (d'approximativement 8,0 à 12,0 mils ou 201 - 301 pi²/ensemble) jusqu'à ce que le tapis de fibre de verre soit entièrement humecté par le saturant et que les poches d'airs soient expulsées. **Attention: Lorsqu'appliqué à la verticale la couche de saturation doit être d'une épaisseur suffisante afin de seulement mouiller le tapis de fibre de verre. Toute tentative de bâtir un feuillet par-dessus le tapis pourrait créer la formation de coulures ou des affaissements.**

OUTILS D'APPLICATION

Primaire, couche de fond résineuse et saturant : Pinceau, rouleau, raclette. Seulement les petites surfaces au pinceau. Utilisez un rouleau à nervure ou un couteau large pour comprimer et enfoncer le tapis renforcée de fibre de verre dans la résine et la couche de fond remplie d'agrégat.

Couche de fond de mortier/coulis : Raclette, truelle, rouleau.

N.B. : Pour des instructions détaillées, référez-vous au guide de préparation de surface et d'application du confinement auxiliaire.

TEMPÉRATURE DE SURFACE

Minimum 55 °F (13 °C), optimum 65 °F à 80 °F (18 °C à 27 °C), maximum de 90 °F (32 °C). La température du subjectile devrait être au moins 5 °F (3 °C) au-dessus du point de rosée. Le revêtement ne durcira pas au-dessous de la température de surface minimum. Afin d'éviter le dégazage, la température du béton doit être stabilisée ou en mode descendante. Le matériau ne doit pas être appliqué sous les rayons du soleil.

TEMPÉRATURE DU MATERIAU

Pour un rendement optimal en ce qui a trait à l'application et la manipulation, la température du produit durant l'application devraient se situer entre 70 °F et 90 °F (21 °C et 32 °C). La température affectera la maniabilité du produit. Les températures fraîches augmentent la viscosité et diminuent la maniabilité du produit. Les températures chaudes diminueront la viscosité et raccourciront la durée de vie en pot.

CHEMBLOC | SÉRIE 239SC

NETTOYAGE Rincez et nettoyez tout l'équipement immédiatement après usage avec du xylène ou du méthyléthyle-cétone (MEK).

GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DU VENDEUR : Tnemec Company, Inc. garantit uniquement que ses revêtements attestés par la présente répondent aux normes de composition de Tnemec Company, Inc. LA PRÉSENTE GARANTIE DÉCRITE DANS LE PARAGRAPHE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QUI S'ÉTENDE AU-DELÀ DE LA PRÉSENTE DESCRIPTION. Le seul et exclusif recours de l'acheteur à l'encontre de Tnemec Company, Inc. est le remplacement du produit dans l'éventualité où une défectuosité du produit est constatée, et le recours exclusif ne peut pas être considéré comme n'ayant pas atteint son objectif essentiel dès lors que Tnemec est disposée à fournir à l'acheteur un produit de remplacement comparable. AUCUN AUTRE RECOURS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES POUR PERTES DE BÉNÉFICES, PERTE DE VENTES, DOMMAGE À LA PERSONNE OU DOMMAGE MATÉRIEL, DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL OU TOUTE AUTRE PERTE ACCESSOIRE OU INDIRECTE) NE SERA À LA DISPOSITION DE L'ACHETEUR. Les renseignements techniques et les applications du présent document sont fournis pour établir un profil général du revêtement et des procédures appropriées en matière d'application de revêtement. Les résultats d'essais de performance ont été obtenus dans un environnement contrôlé et Tnemec Company n'allègue pas que ces essais ou tout autre essai représentent précisément tous les environnements. Étant donné que les facteurs d'application, environnementaux et de conception peuvent varier sensiblement entre eux, il est nécessaire de faire preuve de prudence au niveau de la sélection et de l'utilisation du revêtement.

