

PROMOTEUR D'ADHÉSION SÉRIE 44-900

PROFIL DE PRODUIT

DESCRIPTION GÉNÉRIQUE	Promoteur d'adhésion
UTILISATION COURANTE	Un ensemble d'additifs qui promouvoit l'adhésion et la résistance à la corrosion des Séries 35 et 115 sur des primaires et des surfaces sélectionnées.

FICHE TECHNIQUE

CONCENTRATION VOLUMIQUE DES SOLIDES	6,0 ± 0,1 %
COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (COV)	0 lb/gal (0 g/l)
EMBALLAGE	Contenant de plastique de 32 onces
POIDS NET PAR GALLON	8,42 ± 0,10 lb (3,82 à ± 0,11 kg)
TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE	Minimum de 40 °F (4 °C) Maximum de 110 °F (43 °C) Protéger contre le gel.
DURÉE DE CONSERVATION	12 mois à la température d'entreposage recommandée.
POINT D'ÉCLAIR - SETA	>200 °F (95 °C)
SANTÉ ET SÉCURITÉ	Les revêtements contiennent des produits chimiques considérés comme dangereux. Lisez attentivement l'étiquette d'avertissement sur le contenant et la fiche signalétique pour connaître les renseignements importants sur la santé et la sécurité avant d'utiliser ce produit. Gardez hors de la portée des enfants.

APPLICATION

MÉLANGE

Secouez le contenant avant l'addition pour assurer une incorporation homogène. Ajoutez la quantité mesurée de 44-900 pour peindre et mélangez lentement. **NE PAS SECOUER.** Les niveaux recommandés sont :

Séries	5 gallons	1 gallon	Quart
35	25 onces	5 onces	1,2 once
115	25 onces	5 onces	1,2 once

GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ DU VENDEUR : Tnemec Company, Inc. garantit uniquement que ses revêtements attestés par la présente répondent aux normes de composition de Tnemec Company, Inc. LA PRÉSENTE GARANTIE DÉCRITE DANS LE PARAGRAPHE CI-DESSUS REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE QUI S'ÉTENDE AU-DELÀ DE LA PRÉSENTE DESCRIPTION. Le seul et exclusif recours de l'acheteur à l'encontre de Tnemec Company, Inc. est le remplacement du produit dans l'éventualité où une défectuosité du produit est constatée, et le recours exclusif ne peut pas être considéré comme n'ayant pas atteint son objectif essentiel dès lors que Tnemec est disposée à fournir à l'acheteur un produit de remplacement comparable. AUCUN AUTRE RECOURS (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES POUR PERTES DE BÉNÉFICES, PERTE DE VENTES, DOMMAGE À LA PERSONNE OU DOMMAGE MATÉRIEL, DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL OU TOUTE AUTRE PERTE ACCESSOIRE OU INDIRECTE) NE SERA À LA DISPOSITION DE L'ACHETEUR. Les renseignements techniques et les applications du présent document sont fournis pour établir un profil général du revêtement et des procédures appropriées en matière d'application de revêtement. Les résultats d'essais de performance ont été obtenus dans un environnement contrôlé et Tnemec Company n'allègue pas que ces essais ou tout autre essai représentent précisément tous les environnements. Étant donné que les facteurs d'application, environnementaux et de conception peuvent varier sensiblement entre eux, il est nécessaire de faire preuve de prudence au niveau de la sélection et de l'utilisation du revêtement.

